

HOJA DE APLICACIÓN

SUBSUELO PROFUNDO / PH NEUTRO / MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN

GREENUMBRELLA™ DRYSHIELD

Proporción de Aplicación:

400-600 pies cuadrados por galón.

Proporción de Aplicación con GreenCut:

500-900 pies cuadrados por galón.

Tiempo de Secado:

30-60 min. @75F & 50% RH

IMPORTANTE:

Lea la hoja de información técnico y la SDS antes de la aplicación. Siga todas las instrucciones, incluida la información de seguridad. La educación del instalador, la capacitación y el manejo adecuado son necesarios para el éxito del producto. Debido a la variedad de concreto, el aplicador debe probar la compatibilidad del producto antes de la aplicación completa.



Interior



Exterior



Rociador



Escoba



Autoscrubber



Burnisher



Grinder

Preparación de la superficie

El concreto de edad temprana y de edad maduro debe estar libre de todos los escombros y contaminantes potenciales, incluido el curador y sellador formador de película, cera, recubrimientos o selladores tópicos y derrames de aceite o alimentos, antes de la aplicación.

Condiciones Ambientales

Para que Green Umbrella™ DryShield penetre eficazmente en el sustrato, la temperatura no debe ser inferior a 35 ° F. Si la temperatura del superficie del concreto excede el máximo recomendado de 95 ° F, o si las condiciones son ventosas, el tratamiento podría reaccionar y secarse antes de penetrar. el sustrato. En tales circunstancias, mantenga los pisos hidratados con agua durante 30 minutos. Para edades tempranas (28 días o antes) rocíe Dryshield primero, luego hidrate la losa para mantenerla húmeda durante 30 minutos. Para concreto de edad madura (28 días o más), hidrate primero y luego aplique Dryshield.

Instrucciones De Aplicación Para Concreto Conventional De Edad Temprana

El concreto de edad temprana (28 días o menos) debe limpiarse a fondo y barrerse de todos los escombros y contaminantes potenciales antes de la aplicación; se recomienda el uso de un autofregadora, si es posible. Green Umbrella™ DryShield se usa puro y no requiere ninguna dilución o mezcla.

1. Después de la colocación y el acabado, aplique Green Umbrella™ DryShield con un esparcidor de solución recomendado por Green Umbrella™ (GU) o rocíe

sobre la superficie a una tasa de 400-500 pies cuadrados por galón (78 grados a 50% de humedad; Tenga en cuenta el tiempo, la temperatura y la humedad a continuación). Simplemente mantenga el sustrato húmedo durante el tiempo de permanencia completo de 30 minutos para una reacción completa.

2. Si lo desea, distribuya el producto con una barra en T para garantizar una cobertura uniforme. Sin necesidad de agitación.

3. Deje que el producto permanezca mojado durante 30 minutos.

Instrucciones De Aplicación Para Concreto Conventional De Edad Temprana (Continuado)

4. Deje que el producto se seque al aire. Green Umbrella™ DryShield no gelifica sobre la superficie y no requiere enjuague o fregado automático.
5. Si existiera material sin reaccionar, simplemente retírelo con una escoba o un restregador automático después de que el producto se haya secado por completo.

Instrucciones De Aplicación Para Concreto Convencional Existente

Concreto convencional, Nota: No es absolutamente necesario aplicar Green Umbrella™ DryShield además de IceStart (curado) y IceStop (fijador) porque existen características y beneficios similares. Sin embargo, DryShield debe aplicarse para pisos PHP independientemente del método de curado.

1. Aplique Green Umbrella™ DryShield con un rociador recomendado por GU y / o esparcidor de solución uniformemente sobre la superficie a una tasa de 400 a 700 pies cuadrados por galón. (78 grados a 50% de humedad). Mantenga el sustrato húmedo permitiendo un tiempo de permanencia de 30 minutos para una reacción completa.
2. Si lo desea, distribuya el producto con una escoba limpia de cerdas con punta explosiva para asegurar una cobertura uniforme. Sin necesidad de agitación.
3. Deje que el producto permanezca húmedo durante 30 minutos.
4. Deje que el producto se seque al aire. Green Umbrella™ DryShield no gelifica sobre la superficie y no requiere enjuague.
5. Si existiera material sin reaccionar, simplemente retírelo con una escoba o un restregador automático después de que el producto se haya secado por completo.

Instrucciones De Aplicación Para Concreto de Edad Madura a ser PHP

Note: Es mejor densificar con Green Umbrella™ DryShield después del primer corte de bruñido.

1. Elimine el agua estancada, si es necesario.
 2. Aplicación de color. Importante: No todos los colorantes se introducen en la losa al mismo tiempo y de la misma forma. Consulte las instrucciones de aplicación del colorante. Los colorantes Green Umbrella™ ColorFlash y Green Umbrella™ NanoDye deben aplicarse antes de continuar con el siguiente paso.
 3. Aplique Green Umbrella™ DryShield con un rociador y / o esparcidor de solución recomendado por GU a una tasa de 400 pies cuadrados por galón. 700 pies cuadrados si usa el agente de corte abrasivo GreenCut.
 4. Si lo desea, distribuya el producto con una escoba de cerdas de punta explosiva para asegurar una cobertura uniforme. Sin necesidad de agitación.
 5. Deje que el producto permanezca húmedo durante 30 minutos.
 6. Deje que el producto se seque al aire. Green Umbrella™ DryShield no gelifica sobre la superficie y no requiere enjuague.
 7. Auto-friegue o barra el piso para eliminar cualquier material que no haya reaccionado después de que el producto se haya secado.
 8. Continúe con el siguiente paso abrasivo.
- Recordatorio: Si una losa de concreto se abre abrasivamente, se debe aplicar Green Umbrella™ DryShield incluso cuando se usaron IceStart y IceStop durante la colocación.

Mantenimiento De Rutina

- Elimina los escombros con regularidad
- Fregar automáticamente o trapear regularmente con agua o GreenClean y Desengrasante Green Umbrella™
- Para pisos PHP, pulir periódicamente con un pulidor de propano de alta velocidad utilizando una almohadilla negra de transferencia sin resina recomendada por Green Umbrella™ para eliminar la suciedad acumulada y restaurar el brillo